

# HERBIFUG-KALTVERGUSS

*Die perfekte Lösung für alle Fugen, Spalten und sonstige Risse*

---

## Eigenschaften:

- 2-Komponentiger, dauerelastischer Fugendichtstoff.
  - Kalt verarbeitbar.
  - Zur Abdichtung von Beton- und Asphaltfugen.
- 

## Anwendung:

- Ist eine kalt verarbeitbar, 2-komponentige Fugenvergussmasse ohne Lösemittelzusatz und zeichnet sich durch gute Dauerelastizität und Plastizität aus.
  - Neben der schnellen und unkomplizierten Verarbeitung sprechen auch noch ausgezeichnete Wärme-, Kälte-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit sowie eine geringe Oberflächenklebrigkeit für den Fugenchampion.
  - Durch die guten Haltbarkeitswerte auf Asphalt und vielen anderen festen Baustoffen ist Herbigug vielseitig anwendbar.
  - Mit Herbigug behandelte Flächen können 30 Minuten nach der Verarbeitung wieder für den Verkehr freigegeben werden, bei gleichzeitiger Säure- und Treibstoffresistenz.
- 

## Einbau:

### - Reinigen

Bei trockenen Bedingungen und Temperaturen über dem Gefrierpunkt werden die Fugen zuerst gereinigt.

Betonfugen müssen zusätzlich mit Voranstrich behandelt werden, der mit einem trockenen Pinsel auf den Untergrund aufgetragen wird.

Extrem schmale Fugen mit einer Öffnung unter 2 mm können ohne vorherige Vorbereitung nicht dauerhaft vergossen werden.

### - Einrühren mit Schutzhandschuhen

Im nächsten Schritt wird die Komponente A gründlich aufgerührt und mit Komponente B (3 Flaschen gründlich vermischt).

Die Reaktion beginnt sofort nach dem Zusammenführen der beiden Komponenten.

Daher ist eine rasche Verarbeitung angesagt!

Bei Bedarf kann auch anteilig folgendes Verhältnis gemischt werden - Hierfür gilt: 1/3 der Komponente A mit 1 Flasche B vermischen.

### - Vergießen



Die Fuge mit dem Material einfach vergießen.

Herbifug zeichnet sich durch seine vielseitige Verwendbarkeit aus, die vom Schließen von Fugen und Rissen auf Brücken und im Asphaltbau bis zum Einsatz auf Beton reicht.

Gute Dauerelastizität und Plastizität, ausgezeichnete Temperatur- und Alterungsbeständigkeit und geringe Oberflächenklebrigkeit machen Herbifug zu einem der am häufigsten eingesetzten Fugenvergussmittel.

- Abstreuen

Nach kurzer Abbindezeit kann die Fuge mit farblich passendem Splitt der Körnung 1/3 abgestreut werden.

Dies erhöht die Griffigkeit und daher auch die Verkehrssicherheit.

Nach etwa 30 Minuten werden mit Herbifug behandelte Flächen wieder dem Verkehr übergeben und nach 1 Woche erfüllt es sogar die Anforderungen an Heißvergussmassen.

---

Materialverbrauch:

- 1 kg reicht für durchschnittlich 1 m<sup>3</sup> Volumen; z.B. Fuge 1 cm breit, 2 cm tief = 0,2 kg/lfm.
- 

Lagerung:

- Mindestens 2 Jahre im verschlossenen Eimer lagerfähig.
- 

Lieferung:

- 5 kg Eimer
- 

