

HERBIPLAST-NAHTKLEBER

Bitumenhaltige Masse für Nähte in Asphaltdeckschichten, kalt verarbeitbar

Eigenschaften:

- Lösemittelhaltige kunstfaserverstärkte Masse auf der Basis eines Polymervergüteten Straßenbaubitumens.
 - Geeignete Füllstoffe führen zu einer zähen Konsistenz und damit an der Flanke zu einer hohen Nasstandfestigkeit unmittelbar nach dem Applikationsvorgang.
 - Eine geeignete Masse, um Asphaltflächen miteinander zu verbinden.
-

Anwendung:

- Nähte in Asphaltdeckschichten entstehen beim bahnenweisen Einbau von Mischgut mit vergleichbaren Eigenschaften (Längsnähte) sowie bei längeren Arbeitsunterbrechungen (Quernähte).
 - Die entsprechend vorbereitete Nahtflanke wird ca. 2 mm dick beschichtet.
 - Dieser Vorgang erfolgt bei Längsnähten als häufigste Anwendungsform maschinell mit dem Plastomat.
 - Bei Quernähten und ähnlich gelagerten kleinflächigen Anwendungen, die sich auch auf andere Asphaltsschichten beziehen können, erfolgt die Verarbeitung mittels Pinsel.
 - Sichert durch seine guten Klebeeigenschaften eine hohe, dauerhafte Nahtqualität.
-

Einbau:

- Wird kalt verarbeitet, maschinell mit dem Plastomat und manuell mit Pinsel oder Spachtel.
 - Die durch Abkanten oder Kantenrolle vorbereitete Nahtflanke wird ca. 2 mm dick beschichtet.
 - Voranstrich ist nicht erforderlich.
 - Die Nahtflanke muss trocken sein.
 - Hat eine hohe Nasstandfestigkeit und fließt nach der Applikation nicht ab.
 - Der Einbau des Mischgutes ist im Regelfall zeitlich unabhängig von der Verarbeitung, sollte aber am gleichen Tag erfolgen.
 - Die applizierte Flanke darf nicht vom Verkehr überfahren werden.
-

Materialverbrauch:

- Flankenhöhe 40 mm 80 g/m
 - Flankenhöhe 60 mm 120 g/m
-



Lagerung:

- Das Produkt entspricht der Gefahrenklasse VbF, Kl. A 1 und ist entsprechend zu lagern!
-

Lieferung:

- 30 kg Hobbock
 - 1 Palette = 420 kg = 14 Hobbocks
-

